



**Indicação de uso** Alessi Cimento Queimado é um produto que proporciona um efeito decorativo contemporâneo. Você pode deixar seu ambiente muito mais moderno e sofisticado. O produto pode ser aplicado em ambientes externos e internos de alvenaria, massa corrida ou acrílica, reboco, concreto, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, gesso, texturas e repintura sobre tinta látex. Disponível também no acabamento Perolizado.

|                             |                        |                     |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Principais Atributos</b> | Acabamento Sofisticado | Exterior e Interior |
|                             | Prático & Sem Sujeira  |                     |
|                             | Criativo               |                     |

**Classificação:** Não Classificado

|                             |                                                                                                              |                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Informações Técnicas</b> | <b>Composição:</b> emulsão acrílica modificada, aditivos, pigmentos, cargas minerais, coalescente e água.    |                                 |
|                             | <b>Cores disponíveis:</b> conforme catálogo de cores além de mais de 1500 cores disponíveis no Sistema Cores |                                 |
|                             | <b>Peso específico:</b> 1,55-1,60 g/cm <sup>3</sup>                                                          | <b>Sólidos por peso:</b> 55-65% |
|                             | <b>Sólidos por volume:</b> 35-45%                                                                            | <b>VOC:</b> < 10 g/litros       |

|                                 |                                                      |                                                                    |                                        |                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações de Aplicação</b> | <b>Rendimento*</b><br>De 1,6 a 1,8m <sup>2</sup> /Kg | <b>Aplicação</b><br>Desempenadeira de aço com bordas Arredondadas. | <b>Demãos</b><br>Aplicar 2 a 3 demãos. | <b>Diluição</b><br>com água potável<br>Pronta para uso. | <b>Secagem**</b><br>Ao toque: 1 hora.<br>Entre demãos: 4 horas.<br>Final: 24 horas. |
|                                 |                                                      |                                                                    |                                        |                                                         |                                                                                     |

\*O rendimento e o desempenho do produto estão diretamente relacionados às condições de preparação da superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. \*\*Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato, diluição e condições climáticas adequadas (temperatura próxima a 25°C e umidade relativa do ar próxima a 70%).

- Preparação da Superfície**
- (Norma ABNT NBR 13 245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:
  - REBOCO NOVO: aguardar a secagem total da superfície no prazo mínimo de 28 dias. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium.
  - REBOCO FRACO, CAIAÇÃO E PARTES SOLTAS: raspar a superfície. Aplicar uma demão de Alessi Fundo preparador para Paredes Premium.
  - IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE: corrigir com Alessi Massa Corrida Premium para interiores e Alessi Massa Acrílica Premium para exteriores. Em caso de imperfeições profundas deve-se corrigir com reboco e aguardar a secagem de 28 dias.
  - SUPERFÍCIE COM MOFO: limpar com solução 1:1 de água sanitária e água limpa. Enxaguar com água e aguardar a secagem da superfície.
  - SUPERFÍCIE COM BRILHO: lixar até a eliminação do brilho e retirar totalmente o pó.
  - SUPERFÍCIE COM GRAXA OU GORDURA: limpar com sabão ou detergente neutro, aguardar secagem total.
  - SUPERFÍCIE COM UMIDADE: identificar a origem e tratar de maneira adequada para eliminar o problema.
  - GESSO E FIBROCIMENTO: aplicar Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium. Em chapas com desmoldantes não adequadas, deve-se aplicar Alessi Fundo Nivelador Premium, em seguida aplicar o acabamento.
  - FERRO NOVO, PINTADO OU COM FERRUGEM: lixar a superfície. No caso de ferrugem, remova totalmente utilizando lixa grana 100 e/ou escova de aço. Em seguida, aplique uma demão de Alessi Fundo Zarcão. Após secagem, lixar e remover todo o pó.
  - MADEIRA NOVA OU PINTADA: para eliminar farpas, use uma lixa grana 180/240. Depois, aplique uma demão de Alessi Fundo Nivelador. Corrija as imperfeições com Alessi Massa Para Madeira. Após secagem, lixar e remover todo o pó.
  - ALUMÍNIO, PVC E GALVANIZADOS: lixar e lavar com água e detergente, enxague e aguarde a secagem. Aplicar Alessi Fundo Galvanizado.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto que você tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

- Advertência no uso e manuseio**
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchas por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas;
  - Evite retoques isolados após a secagem do produto;
  - Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização completa;
  - Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado;
  - Para limpeza, utilize pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpe com movimentos suaves utilizando pano umedecido em água limpa;
  - Atenção, sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto;
  - Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia. Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a embalagem. Para obter melhor resultado de aplicação, a Tintas Alessi indica o uso em conjunto com nossa linha de produtos.

- Modo de Usar**
- 1 - Com uma desempenadeira de aço com bordas arredondadas, espalhe o produto Alessi Cimento Queimado em camadas finas.
  - 2 - Aguarde o intervalo de secagem entre de mãos de 4 horas e reaplique o produto em pequenas quantidades em movimentos aleatórios. Para alcançar maiores nuances repetir o procedimento.

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Validade do produto</b> | <b>Embalagem Metálica:</b> 3 anos de validade após fabricação do produto. |
|                            | <b>Embalagem Plástica:</b> 2 anos de validade após fabricação do produto. |